

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК**

# **ЭхоКор-Монтаж**

## Клей «ЭхоКор-Монтаж», белый

Специальный клей для монтажа панелей ЭхоКор на все виды традиционных строительных поверхностей

### Описание

Монтажный клей-герметик белого цвета на базе МС Полимеров для фиксации акустических панелей ЭхоКор. Допускается к применению как внутри, так и снаружи помещений. Срок службы до 20 лет. Произведён Bostik GmbH по заказу производственной компании ООО «Альянс».

### Назначение

ЭхоКор-Монтаж – специальный клеевой состав для надёжной фиксации акустических панелей ЭхоКор на потолки и стены любых типов как внутри, так и снаружи помещений.

### Преимущества

Свойства данного состава позволяют применять его как клей и как герметик. ЭхоКор-Монтаж может эффективно заменить акриловый и полиуретановый монтажный клей, силиконовый герметик, битумный и акриловый герметик для кровли, герметик для стеклянных и пластиковых поверхностей окон.

ЭхоКор-Монтаж рассчитан на применение по бетону, штукатурке, окрашенным поверхностям, керамике, камню, кирпичу, пластикам. Допускается к применению для приклейки зеркал на перечисленные поверхности.

ЭхоКор-Монтаж клеит даже под водой и выдерживает постоянное присутствие влаги.

Не содержит растворителей, практически не имеет запаха.

Применяется внутри и снаружи помещения, в диапазоне температур от -40 °C до +100 °C

Не работает по полиэтиленовым и полипропиленовым поверхностям.

### Технические характеристики

Состав Силан-модифицированные полимеры

Цвет Белый

Плотность 1,5 г/см<sup>3</sup>

Время гуммирования (время выдержки деталей до соединения) отсутствует

Время образования поверхностной плёнки 15 минут, при t<sup>0</sup> = + 23 °C и относительной влажности 50%

Скорость высыхания около 3 мм в сутки

Твёрдость по Шору, шкала А около 55

Температура эксплуатации от -40 °C до +100 °C

Температура нанесения клея от +5 °C до +40 °C

### Подготовка поверхностей, применение

Поверхности должны быть чистыми и прочными, без масел. Допускается присутствие влаги в структуре основания. Воду с поверхности рекомендуется удалить.

Отрезать защитную мембрану на винтовой части картриджа, навинтить конус-дозатор, обрезать трубку конуса для получения отверстия нужного диаметра клеевого валика. Клей выдавливается из картриджа с помощью пистолета полосами или точечно. Наносить клей желательно на приклеиваемое изделие ЭхоКор с отступом от края 30-50 мм. В течении до 15 минут (время образования поверхностной плёнки на клеевом составе) приложить акустическую панель на место предполагаемого монтажа и прижать к поверхности.

### Очистка

Свежие остатки клея растворяются ацетоном, застывшие – только механическим путём.

## Расход

Один картридж на:

- 15 метров погонных клеевого валика диаметром 5 мм.
- 3 м. кв. акустических панелей или 4-5 панелей 1200 x 600 мм или 8-10 панелей 600 x 600 мм.

## Меры предосторожности

Содержит аминосилан. Может вызвать раздражение и растрескивание кожи. Не вдыхать, не глотать. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать в хорошо проветриваемом помещении.

## Хранение

18 месяцев с даты производства, указанной на упаковке, в закрытой заводской таре при температуре от +5 °С до +30 °С.

## Упаковка

Картонная коробка по 20 картриджей.  
Картридж 430 гр. = 310 мл.

Информация, приведённая в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведёнными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несём ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

Производственная компания ООО «Альянс»

Тел.: +7 495 5575763 +7 925 0772900 +7 495 2367563  
info@echocor.ru echocor@bk.ru  
www.echocor.ru

140070, Московская область, Люберецкий район,  
посёлок Томилово, улица Гоголя, 39 / 1